

Neoproof® PU Fast -30-2L System

Szybkoschnący, alifatyczny system hydroizolacji poliuretanowej, odporny na wczesne opady deszczu, promieniowanie UV oraz ekstremalnie niskie temperatury, przeznaczony do długotrwałej ochrony membran bitumicznych z posypką mineralną.

- Szybka aplikacja: pełne wykonanie systemu hydroizolacji w ciągu jednego dnia
- Doskonała odporność na stojącą wodę.
- Odporność na wczesne opady deszczu.
- Bardzo wysoka odporność mechaniczna
- Doskonała odporność na promieniowanie UV oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Certyfikowane właściwości chłodzącego dachu (dla koloru białego).
- Aplikacja natryskiem lub wałkiem.
- Pozostaje elastyczny do -30°C.



Charakterystyka systemu

| | |
|--|--|
| Wydłużenie przy zerwaniu (ASTM D412) | 250% (±20) |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu (ASTM D412) | 2 MPa (±0,3) |
| Twardość (ASTM D2240) | 65 (Shore A) |
| Przepuszczalność wody w stanie ciekłym (EN 1062-3): | <0,1kg/m ² h ^{0,5} |
| Wskaźnik odbicia promieniowania słonecznego SRI (ASTM E1980-01) | 107 (biały, RAL9003) |
| Całkowite odbicie promieniowania (SR%) (ASTM E903-12) | 84% (biały, RAL9003) |
| Przepuszczalność dla CO₂ – grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd (EN 1062-6) | >50m |
| Przepuszczalność pary wodnej – grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd (EN ISO 7783) | >5m (Klasa II) |
| Przyspieszone starzenie pod wpływem promieniowania UV w obecności wilgoci ((UVB-313, 4h UV @60°C + 4h kondensacji @50°C, ASTM G154) | Zaliczone (>1000 godzin) |
| Zakres temperatury pracy (suche obciążenie) | -30°C min. / +80°C max. |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Podłoże cementowe 2. Membrana bitumiczna 3. Gruntowanie: Revinex® rozcieńczony wodą lub Neoproof® PU Primer (lub alternatywny pasujący) 4. Warstwa hydroizolacyjna: Neoproof® PU Fast -30 5. Warstwa hydroizolacyjna: Neoproof® PU Fast -30 |

| Budowa systemu Podłoże: Membrana bitumiczna | | |
|--|---|--|
| Warstwa | Produkt | Zużycie* |
| Gruntowanie* | Revinex® (rozcieńczony wodą w stosunku 1:4) | ~70 g/ m ² w jednej warstwie |
| Alternatywnie | Neoproof® PU Primer | ~300 g/ m ² w jednej warstwie |
| Warstwa hydroizolacyjna | Neoproof® PU Fast -30 | <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 - 1,6 kg/m² w dwóch warstwach • ≥2,5 kg/m² w trzech warstwach wzmocnionych włókniną Neotextile® |

