

NEOTEXTILE® NP

KARTA TECHNICZNA

Poliestrowa włóknina zbrojąca 100g/m² stworzona specjalnie do systemów hydroizolacyjnych

ZASTOSOWANIA

- Wzmocnienie powłok z linii Neoproof® Polyurea
- Rekomendowany do mostkowania spękań i nierówności

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY

- Łatwa a aplikacji
- Nie przerywa się
- Nie wymaga wysokiego zużycia materiału w celu nasączenia
- Zwiększa trwałość i wytrzymałość systemów hydroizolacyjnych

DANE TECHNICZNE

Właściwości	Metoda badania	Wartość
Waga	EN ISO 9864	100 gr/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie przy maksymalnym obciążeniu	EN ISO 10319	≥45%
Statyczna odporność na przebicie CBR	EN ISO 12236	480 N

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża i zagruntowaniu, nakładana jest pierwsza warstwa powłoki hydroizolacyjnej (np. Neoproof® Polyurea), zgodnie z instrukcją aplikacji. Podczas gdy pierwsza warstwa jest jeszcze świeża, Neotextile® NP jest klejant w powłokę, uważając, aby nie powstały żadne zmarszczki ani pęcherzyki. Następnie na wzmocnienie nakładana jest druga warstwa, tak aby tkanina poliestrowa była całkowicie zintegrowana z materiałem hydroizolacyjnym (aplikacja „mokre na mokre” dwóch warstw z tkaniną umieszczoną pomiędzy nimi). Zaleca się, aby rolki zbrojenia zachodziły na siebie na 10 cm. Gdy powierzchnia jest sucha, zaleca się nałożenie co najmniej jednej dodatkowej warstwy uszczelniającej płynnej powłoki hydroizolacyjnej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej karcie technicznej.

Uwagi specjalne

Obowiązują ograniczenia zgodnie z odpowiednią kartą techniczną płynnej membrany hydroizolacyjnej.

MAGAZYNOWANIE

Nieograniczone, przechowywany w oryginalnym opakowaniu, bez zmarszczek i w suchym pomieszczeniu i temperaturze od +5°C do +35°C.

Jeśli masz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do prac. Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.