

TrokenPox Accelerator

KARTA TECHNICZNA

Przyspieszacz utwardzania do wyrobów epoksydowych

ZASTOSOWANIA

TrokenPox Accelerator jest jednoskładnikowym przyspieszaczem utwardzania wyrobów na bazie epoksydów. Produkt ma na celu skrócenie czasu utwardzania materiałów epoksydowych, w tym przede wszystkim gruntów.

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY

- Łatwa aplikacja
- Oszczędność wynikająca ze skrócenia przestojów
- Przyspieszenie przygotowania podłoża
- Możliwa realizacja w niższych temperaturach
- Ekonomiczne zużycie

Zużycie

	Maksymalna ilość akceleratora	Malowalny, drobno szlifowalny (+16°C min. / +23°C)	Twardy, szlifowalny (+16°C min. / +23°C)
Cienka powłoka	10% składnika B	6 godzin / 5 godzin	8 godzin / 7 godzin
Gruba powłoka / szpachla / zaprawa naprawcza	10% składnika B	5 godzin / 3,5 godziny	7 godzin / 6 godzin
Plastyczny beton w grubości ok. 1 cm	10% składnika B	3 godziny / 2,5 godziny	6 godzin / 5 godzin

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Kolejność aplikacji

Składniki A i B produktu należy najpierw dokładnie połączyć, postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej produktu. Do tak przygotowanej mieszaniny dodaje się odpowiednią ilość przyspieszacza **TrokenPox Accelerator**, po czym całość miesza się wolnoobrotowym mieszadłem przez około 2 minuty – do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie gotową mieszaninę należy przelać do czystego pojemnika i kontynuować mieszanie.

Nakładanie zmodyfikowanego produktu przebiega zgodnie z procedurą opisaną w karcie technicznej danego produktu w sekcji „Aplikacja”. Zastosowanie **TrokenPox Accelerator** skraca czas aplikacji produktu!

Ostrzeżenie

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i do zastosowania jednorazowego. Nanoszenie zbyt dużych ilości może negatywnie wpłynąć na właściwości końcowe powłoki, np. zwiększyć jej kruchość. Ze względu na możliwość ściemnienia koloru oraz obniżenie połysku, **TrokenPox Accelerator** zaleca się stosować wyłącznie w dolnych warstwach gruntujących. Dodatek akceleratora przyspiesza reakcję chemiczną między składnikami A i B, co prowadzi do wzrostu temperatury mieszaniny. Z tego względu materiał należy aplikować natychmiast po wymieszaniu. Pozostawienie większej ilości wymieszanego materiału w pojemniku może spowodować gwałtowne nagrzewanie, emisję dymu oraz przyspieszone, niekontrolowane utwardzanie.

TrokenPox Accelerator

KARTA TECHNICZNA

Przyspieszacz utwardzania do wyrobów epoksydowych

Kolor	Żółtawa ciecz
Opakowanie	Butelka 1 kg
Lotne związki organiczne (V.O.C.)	Limit V.O.C. zgodnie z Dyrektywą E.U. 2004/42/CE dla tego produktu kategorii AjWB: 140g/l (Limit 1.1.2010) - zawartość V.O.C. w produkcie gotowym do użycia <140g/l
Kod UFI	8710-10K9-H000-3WTO
Warunki przechowywania	W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, w temperaturze od +10°C do +25°C. Nie przechowywać na słońcu. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej czas indukcji, czas przydatności mieszaniny do użytku, czas do nałożenia kolejnej warstwy, czas do użytkowania oraz czas pełnego utwardzenia dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne!

Jeśli masz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.